



Baumit BetoFinish



Výrobek	Klimatickým podmínkám a mrazu odolná, vysoce zušlechtěná, hydraulicky tuhnoucí stěrková hmota.
Složení	Cement, jemnozrnné kamenivo, přísady.
Vlastnosti	K okamžitému použití, mrazuvzdorná, s vysokou přídržností.
Použití	K sjednocování povrchu po opravách betonových konstrukcí, např. nerovností dutin, lunek, uzavřených otvorů s obnaženou výztuží, k dosažení vzhledu pohledového betonu. Do exteriéru i interiéru.
Technická data	Max. tloušťka vrstvy: 5 mm Potřeba vody: cca 0,26 l/kg (= 26%) Spotřeba: cca 1,5 kg/m ² /mm Doba zpracovatelnosti: cca 20 min. Objemová hmotnost: cca 1,4 kg/dm ³
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list viz www.baumit.cz .
Skladování	V suchu na dřevěném roštu v originálním balení 6 měsíců.
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státní autorizované zkušebny.
Způsob dodávky	Pytel 25 kg, 1 pal. = 48 pytlů = 1200 kg
Podklad	<p>Podklad dle platných norem, čistý, dostatečně suchý, bez mrazu, prachu, soudržný, tvarově stabilní, bez oddělujících se částic, zbavený zbytků odbedňovacích prostředků anebo mastnoty.</p> <p><u>Vhodný na:</u> Všechny běžné stavební minerální podklady jako např. na beton, potěr, atp.</p> <p><u>Nevhodný na:</u> Dřevo, umělé hmoty, kovy vodoodpudivé podklady.</p> <p><u>Příprava:</u> Silně savé podklady v předstihu důkladně navlhčit. Doporučuje se aplikovat kontaktní můstek Baumit BetoHaft.</p>
Zpracování:	<p><u>Míchání:</u> Baumit BetoFinish zamíchat v čisté chladné vodě vhodným pomaluběžným</p>

míchadlem do homogenní hmoty bez žmolků (doba míchání 4 min.). Doba zpracovatelnosti je cca 20 min. při 20°C, přičemž nízké teploty tuto dobu mohou prodloužit a vysoké teploty nepřiměřeně zkrátit. Do již tuhnoucího materiálu nelze přimíchávat další množství vody. Nepřidávat žádné další materiály (např. nemrznoucí anebo urychlující přísady).

Poměr míchání:

Cca 6,0 l vody na 25 kg Baunit BetoFinish

Použití:

Baunit BetoFinish nanášet jako stěrku na ještě vlhký kontaktní můstek Baunit BetoHaft, metodou vlhké do vlhkého. Při požadované tloušťce vrstvy větší než 5 mm postupovat ve více vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami může být přestávka max. 6 hodin. Při intervalu delším jak 6 hodin je nutné znovu aplikovat kontaktní můstek Baunit BetoHaft.

Dodatečné ošetřování:

Čerstvou stěrku vhodným způsobem chránit před zrychleným vysycháním.

**Upozornění a
všeobecné pokyny**

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C.

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.